

# XXXXX

GG25-Späne gewaschen und gespült in xxxx, RSG 3038, 5%ig, 70°C  
Waschen, 12.02.2010



Paket 1



Paket 2



Paket 1 und 2



Paket 1, nach dem Waschen geöffnet, nass  
in der Halle abgelegt, Aussehen nach 4 Std.  
(trocken)

**→ Keine Rostbildung!**



Paket 2, nach dem Waschen nicht geöffnet, nass  
in der Halle abgelegt, Aussehen nach 4 Std. (noch  
nass!)

**→ punktuelle Rostbildung durch Partikel aus der Umgebung**

